

【品名】		規格		
NGK MP-15 <比重8.6>		日本ガイシ(株)金型用ベリリウム銅		
外径	長さ	製造方法	在庫品	
25	1000	鍛造・黒皮	○	
30	〃	〃	○	
35	〃	〃	○	
40	〃	〃	○	
50	〃	〃	○	
60	〃	〃	○	
70	〃	〃	○	
80	〃	〃	○	
90	〃	〃	○	
100	〃	〃	○	
120	〃	〃	○	
140	〃	〃	○	
160	〃	〃	○	
180	〃	〃	○	
200	〃	〃	○	

板厚	幅	長さ	製造方法	摘要	在庫品
240	400	1000	鍛造	ブロック切断可	○

化学成分(wt%)	
Be	0.3-0.8
Co	0.1-0.5
Ni	3.0-6.0
Al	0.7-2.0
Cu	残

機械的特性	
硬さ(HRB)	95-102